

ADDA FLISLIM1 er en plastforsterket, sementbasert og diffusjonsåpent flislim for montering av flis og stein.

Bruksområde: Inne og ute, vegg, gulv våtrom og varmegulv. For montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor, skifer, klinker og fasadestein. Limet er grått i fargen og bør derfor ikke brukes til lyse marmorfliser. Er også egnet som sparkel i 2-10 mm tykkelse.

Underlag: Spesielt anvendelig ved liming til betong, avrettingsmasse, lettklinkerblokker, puss, mur, gipsplater og keramiske fliser. Kan ikke brukes på sponplater.

LIM

BRUKSANVISNING

- Før du begynner:** En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med **ADDA TOPFLEX** grunning, korrekt blandingsforhold og en temperatur over 6 °C.
- Forarbeid:** Underlaget skal være rent, fast og uten fett og støv. Gipsplater og gamle fliser skal grunnes med **TOPFLEX**. Glatte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med **TOPFLEX**. Underlag av betong, mur, puss, mørtel og sparkel bør grunnes med **TOPFLEX**. Grunningen skal være tørr før limpåføring. I våtrom skal våtromsnormens krav til fuktspærre og membran følges. Det skal brukes **ADDA KOMBIFLEX** smøremembran. Membran skal normalt ikke dekket med primer før liming.
- Blandingsforhold:** Vannforbruket er ca. 4 – 5 ltr. pr. 20 kg sekk. Pulveret helles i vannet under omrøring (3 min). La blandingen stå i ca. 3 minutter før den røres opp igjen til en smidig konsistens (30 sek). Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann.
- Vernetiltak:** Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå kontakt med øynene. Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
- Påføring:** Påfør **ADDA FLISLIM1** på underlaget med en tannsparkel. Bruk en sparkel som sikrer at limet spres godt på baksiden av flisene, og er egnet til størrelsen på flisene. For å sikre en god heft til underlaget kan først et tynt lag av **ADDA FLISLIM 1** trekkes ut med den rette siden av sparkelen før den ønskede mengden lim legges på (se tabell for forbruk og tannsparkler). Overflaten må ikke være skintørket. Flisen presses og vrís på plass slik at full vedheft oppnås. Vær oppmerksom på at høye temperaturer eller sterkt sugende underlag vil redusere åpentiden til limet. Skulle limet danne skinn skal det ikke fuktes med vann. Limet trekkes da ut på ny, slik at overflaten blir fersk. Flisene settes med et godt trykk for å sikre en god dekning mellom lim og flis. For legging av fliser/stein ute, store fliser eller gulv som utsettes for store belastninger, skal det påføres lim på baksiden av flisene for å sikre full kontakt (dobbeltliming). Fliser installert med **ADDA FLISLIM1** vil være klare for lettere belastning etter 1 døgn, og gjennomherdet etter 14 dager. De må dessuten beskyttes mot vind, frost og sterk sol den første uken.
- Rengjøring:** Søl fjernes umiddelbart med f.eks. svamp. Verktøy rengjøres umiddelbart med vann. Herdet masse fjernes mekanisk.
- Ventetid før etterarbeid på underlag med ADDA FLISLIM1 (*basert på +23 °C i luft/underlag):**
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| Fuging av fliser: | ca. 1 døgn* |
| Herdetid før gulvvarme settes på: | ca. 14 dager* |

Vi anbefaler ADDA PROFFUG.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

The logo for Adda, featuring the word "Adda" in a bold, dark blue sans-serif font. A small green water drop icon is positioned above the letter 'd'.

TEKNISKE DATA

Bruksområde:	Inne og ute.
Farge:	Grå.
Blandingsforhold:	Ca 4 – 5 liter vann pr 20 kg sekk.
Forbruk:	Tannsparkelstørrelse fra 3 – 10 mm.

Ca forbruk pulver i kg/m²:

Tannsparkel størrelse	Forbruk pulver
4 mm	ca. 1.8 kg/m ²
6 mm	ca. 3.0 kg/m ²
8 mm	ca 4.0 kg/m ²
10 mm	ca 6.0 kg/m ²

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75°. Forbruket kan også variere pga. forskjellige underlag- typer og andre faktorer som f.eks flisenes baksidesprofil og valg av tannsparkel.

Brukstemperatur:	Det bør være minimum +6°C - +23°C i luft/underlag og flis.
Brukstid:	3 – 4 timer (avhengig av lufttemperatur og underlagets sugesevne).
Åpentid/ skinnendannelse:	20 minutter (avhengig av lufttemperatur og underlagets sugesevne). Er det tegn til tørr hinne på flislimet, må man trekke tannsparkelen igjennom det på nytt slik at overflaten blir fersk.
Tørketid/gangbar:	1 døgn.
Bruksklar:	14 dager.
Holdbarhet/Lagring:	Lagres tørt i uåpnet originalemballasje. Best før: 18 måneder etter produksjonsdato når lagret under ideelle forhold. Etter 6 måneder må man være spesielt påpasselig med verneutstyr pga. redusert effekt av kromreduserende middel i sementen. Se produksjonsdato på sekk.
Emballasje:	20 kg sekk (48 sekker pr. pall). Mål: 120 x 80 x 90 cm
GTIN nr:	7055559500443

FORUTSETNINGER:

En forutsetning for godt resultat er korrekt blandingsforhold, priming, temperatur, bruk av riktig tannsparkelstørrelse og unngå skinntørking. Avviket materialet i underlaget fra det som anbefales må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. ***NB! Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på +23 °C i luft/underlag/materiale, og en luftfuktighet på 50 %.**

Adda

Adda Byggkjemi AS
Grønland 32B
N-3045 Drammen
Tel: 32 26 09 99
www.adda.no / post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

LIM
21.11.2025