

TEKNISK INFORMASJON

VÅTROMSILIKON SILIKON DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH Masa do fugowania



VÅTROMSILIKON jest wysoko elastycznym silikonem do pomieszczeń wilgotnych bazującym na neutralnym systemie utwardzania.

Do preparatu dodano środek przeciwpleśniowy i grzybobójczy. Jest to środek bezzapachowy.

VÅTROMSILIKON używany jest jako elastyczna masa do fugowania płytek we wszystkich narożnikach, w przejściach pomiędzy podłogą a ścianą i w przejściach z jednego materiału na drugi. Używa się go również jako uszczelnienia wokół wanien, umywalk, pryszniców itp.

VÅTROMSILIKON stosuje się też w pomieszczeniach na szczelne i łatwo wchłaniające inne substancje, podłoża. Preparat stosuje się na beton, drewno, beton lekki, cegły, szkło, płytki ceramiczne, stal powlekaną, PCV i poliester. VÅTROMSILIKON nie może być zamalowywany.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Przygotowanie:** Podłoże powinno być suche, czyste, bez kurzu i zanieczyszczeń takich, jak olej i tłuszcz. Boki płytek szklanych, klinkierowych, ceramicznych itd. czyści się z oleju i tłuszczu za pomocą ACETONU.
- Fugowanie:** Użyj taśmy maskującej, aby uniknąć zabrudzeń. Jeżeli fugi są głębokie, powinny zostać wypełnione na spodzie listwą wypełniającą. Odetnij czubek naboju, dokręć dyszę i przetnij ją na ukos tak, aby średnica otworu była taka sama jak szerokość fugi. Wsadź nabój do pistoletu i wyciśnij masę tak, aby wypełnić całą fugę. Fugę należy wygładzić w ciągu 5 minut palcami lub szpachelką/ płaską listewką zwilżoną wodą z mydłem. Następnie należy niezwłocznie zdjąć taśmę maskującą.
- Czyszczenie:** Nieutwardzony silikon usuwa się Acetonem lub podobnym preparatem. Stwardniały silikon usuwa się mechanicznie.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

DANE TECHNICZNE

Temperatura aplikacji: +5°C do +40°C

Zużycie: Jeden nabój starcza na 3-4 metry bieżące

Czas utwardzania: Powłoka (skórka) tworzy się po ok. 10 minutach.
Niekleiste po ok. 2 – 3 godzinach
Utwardzone po 1 – 3 dobach

Czyszczenie: Świeże resztki VĀTROMSILIKON usuwa się acetonem lub rozpuszczalnikiem.
Stwardniały silikon można zeszkrobać z gładkich powierzchni.

Kolory: Transparentny, biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary i beżowy (patrz nasz próbnik kolorów)

Opakowania: Naboje 300 g

Składowanie: 12 miesięcy, w przypadku składowania w suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu.