

## VÅTROMSILIKON Fugemasse



VÅTROMSILIKON er en høyelastisk våtromsilikon basert på nøytralt herdesystem. Silikonen er tilsatt mugg- og soppdreper og er luktfri.

VÅTROMSILIKON benyttes som elastisk fugemasse til fliser i alle hjørner, i overgang vegg/ gulv og ved overgang fra et materiale til et annet. Den brukes også som tetting rundt badekar, servanter, dusjer o.l.

VÅTROMSILIKON brukes innendørs på sugende og tette underlag. Betong, tre, lettbetong, tegl, glass, keramiske fliser, belagt stål, PVC og polyester. VÅTROMSILIKON kan ikke overmales.

### BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget skal være tørt, rent og fritt for støv og urenheter som olje og fett. Sider på fliser av glass, klinker, keramikk etc. rengjøres for olje og fett med ACETON.
- Fuging:** Bruk maskeringstape for å unngå søl. Hvis fugene er dype bør de bunnfylles med bunnfyllingslist. Kapp toppen på patronen, skru på dysen og skråskjær denne slik at hull diameteren blir like stor som fugens bredde. Sett patronen i pistolen og press massen ut slik at fugen fylles helt. Fugene må gattes innen 5 minutter med fingeren eller en sparkel/flat trepinne fuktet i såpevann. Maskeringstape må fjernes umiddelbart.
- Rengjøring:** Uherdet silikon fjernes med Aceton eller lignende. Herdet silikon fjernes mekanisk.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

**Adda**

Adda Byggkjem AS  
Gråterudveien 26  
N-3036 Drammen  
Tel: 32 26 09 99  
Fax: 32 26 09 98  
[www.adda.no](http://www.adda.no)

## TEKNISKE DATA

<b>Brukstemperatur:</b>	+5°C til +40°C
<b>Forbruk:</b>	En patron rekker til 3 – 4 løpemeter
<b>Herdetid:</b>	Skinndannelse etter ca 10 minutter. Klebfri etter ca 2 – 3 timer Gjennomherdet etter 1 – 3 døgn
<b>Rengjøring:</b>	Friske rester av VÅTROMSILIKON fjernes med aceton eller tynner. Herdet silikon på glatte flater kan skrapes av.
<b>Farger:</b>	Transparent, hvit, lysgrå, grå og koksgrå ( se eget fargekart)
<b>Emballasje:</b>	300 g patroner
<b>Lagring:</b>	12 mnd. ved tørr og frostfri lagring i uåpnet emballasje