



BRILJANT FIX FLISLIM er et diffusjonsåpent, smidig, sementbasert og plastforsterket flislím med gode heftegenskaper for innendørs montering av keramiske fliser på vegg og gulv.

Bruksområde:

Inne, vegg, gulv, våtrom og varmegulv. For montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor (ikke lys), skifer, klinker og fasadestein. Er også egnet som sparkel i 2-10 mm tykkelse. Kan brukes på gulv med varmekabler, og er meget anvendelig på selvbegrensende og lavvolts varmesystemer.

Underlag:

Puss, mur, betong, brannmur, gipsplater, vinyl, malte flater (unntatt ny oljemaling) og gamle fliser.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget skal være rent, uten fett og støv. Gipsplater, gamle fliser og malte flater skal primes med **BRILJANT PRIMER**. Glatte/malte flater må rubbes med grovt sandpapir før priming, og det bør drysses litt flislím i primeren for bedre vedheft. Betong, mørtel og sparkel må primes med **BRILJANT PRIMER** blandet 1:2 med vann. I våtromssoner smøres underlag med **BRILJANT MEMBRAN**.
- Blandingsforhold:** Vannforbruket er ca. 0,25 liter pr.kg. Pulveret helles i vannet under kraftig omrøring. La blandingen stå i ca. 3 minutter før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann, men kastes.
- Vernetiltak:** (Se HMS datablad for ytterligere informasjon).
- Påføring:** **BRILJANT FIX FLISLIM** trekkes på underlaget med en tannsparkel (bruk egnet tannstørrelse, f.eks. 8 mm). Flisene monteres innen 20 minutter*. Overflaten må ikke være skinntørket. Flisen presses og vris på plass slik at full vedheft oppnås. Bruk gjerne en gummiklubbe ved legging av storformatfliser (NB! Husk bevegesesfuger).
- Rengjøring:** Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med et surt rensmiddel, f.eks: Unirens Pluss.

Ventetid før etterarbeid på underlag med BRILJANT FIX FLISLIM

Fuging av fliser lagt på mur, puss og betongunderlag:

ca. 1 døgn*

Fuging av fliser lagt på ikke-sugende underlag:

ca. 3 dager*

Herdetid før gulvvarme settes på:

ca. 4 uker*

TEKNISKE DATA

Bruksområde: Inne.

Vannmengde: Ca. 0,25 liter vann pr kg.
(ca. 1,25 liter vann pr. 5 kg sekk / ca. 5 liter vann pr. 20 kg sekk).

Ca. forbruk i kg/m²:

Flis- størrelse \ Sparkel m/tanning	4x4mm	6x6mm	8x8mm	10x10mm
Inntil 10x10cm	Ca. 1,8			
20x20 og 15x30cm		Ca. 2,8		
Inntil 30x30cm			Ca. 3,0	
Større enn 30x30cm				Fra ca. 5,0

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75°.

Brukstemperatur: Det bør være minimum + 6°C i luft/underlag og flis.

Brukstid: 1 – 2 timer*.

**Åpentid/
Skinndannelse:** Ca. 20 minutter*. Er det tegn til tørr hinne på flislimet, må man trekke tannsparkelen igjennom det på nytt slik at overflaten blir fersk.

Tørketid/gangbar: Gangbar etter ca. 1-3 dager*.

Emballasje: 5 kg/20 kg sekk.

Holdbarhet: 12 md. fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Forutsetninger:

En forutsetning for godt resultat er korrekt blandingsforhold, priming, temperatur, bruk av riktig tannsparkelstørrelse og unngå skinntørking. Avviker materialet i underlaget fra det som anbefales må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. ***NB! alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på + 20 °C i luft/underlag/materiale, og en luftfuktighet på 40 %.**

Produkter i Brilljant serien:

Flytbetong, Primer, Superflyt, Fiberflyt, Membran, Fix Flislim, Proff Fug, Impregnering.



Adda Byggkjemi AS, Gråterudveien 26, 3036 Drammen
Tlf.: 32260999/Fax: 32260998
-mail: mail@adda.no

www.adda.no

Brilljant Fix flislim 01/2011