



BRILJANT PROFF FUG er en sementbasert og plastforsterket fugemasse som er vannfast og frostsikker. Den kan brukes til fugging av gulv og veggfliser med 3-10 mm fugebredde.

Bruksområde:

Inne, ute, vegg, gulv, våtrom og varmegulv.

Underlag:

Til gulv- og veggfliser/naturstein med 3-10 mm fugebredde.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Fugene må ha en fugedybde på minimum 5 mm. Rens fugene for eventuelle limrester for å oppnå minst denne fugedybde. Sugende fliser bør fuktes noe før fugging.
- Blandingsforhold:** Bland med ca. 0,22 l vann pr. kg pulver under kraftig omrøring. La blandingen stå i ca. 5 min. før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Fugemasse som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann, men kastes. Selv om **BRILJANT PROFF FUG** inneholder luftdemper, bør en passe på å ikke piske inn for mye luft.
- Vernetiltak:** (Se HMS datablad for ytterligere informasjon).
- Påføring:** Fugging skal ikke påbegynnes før limet er tørt og herdet. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter ca. 1 døgn*. På ikke-sugende underlag bør man vente minst 3 dager* før fugging. **BRILJANT PROFF FUG** påføres med gummisparkel eller spesialfugebrett. Sørg for at fugene blir helt fylte. Skrap vekk overflødig fugemasse med sparkelen, unngå luftblærer. Arbeid diagonalt over flisene. Vegger fuges nedenfra og opp. Fugemassen tørker ut forholdsvis raskt, og vi anbefaler derfor å fuge mindre felt før vasking. Dette gjør det lettere å forme fugen. Det er en fordel at rommet som det fuges i, holdes under konstant temperatur og uten gjennomtrekk for å unngå mulige skjolder. Bruk alltid bevegesfuger i hjørner og overganger.
- Rengjøring:** Ved å bruke spesialfugebrett, fjernes nesten all overflødig fugemasse. Når fugene ikke lenger er bløte, rengjøres flisene med en fuktig svamp eller rengjøringskrubb. Etter noen timer, helst samme dag, rengjøres flisene med en tørr klut. **NB! Det er viktig å holde fugene fuktige i minst 3 dager etter fugging. Bruk svamp eller spruteflaske.** Vær oppmerksom på at fliser er laget av ulikt materiale og derav har ulik sugsevne. Porøse fliser suger mer vann enn harde fliser. Eventuelt fugeslør på flisene fjernes dagen etter med et surt rensmiddel, f.eks: Unirens Pluss. Hender og verktøy rengjøres i såpevann.
- Skjolder kan oppstå ved bruk av forskjellig vannmengde eller vasking med for mye vann. Fargevariasjoner er ikke uvanlig da sement er et naturprodukt. Fargeforskjeller er derfor ingen reklamasjonsgrunn.
- Ventetid før etterarbeid på flater med BRILJANT PROFF FUG:**
BRILJANT IMPREGNERING kan påføres når fugen er tørr og gjennomherdet: ca. 4 dager*

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til +5°C
Blandingsforhold:	0,22 liter pr kg 1,1 liter pr 5 kg sekk 4,4 liter pr 20 kg sekk
Forbruk:	1,0 – 1,7 kg / m ²
Brukstid:	Ca. 3 timer*.
Skinndannelse:	Etter ca. 15 minutter*.
Farger:	Lysgrå og grå.
Emballasje:	5 kg pose - 20 kg sekk.
Holdbarhet etter prod.dato:	12 mnd. ved tørr lagring i lukket emballasje.

Forutsetninger:

En forutsetning for godt resultat er korrekt blandingsforhold. Avviker materialet i underlaget fra det som anbefales, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. ***NB! alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 20 °C i luft/underlag/materiale, og en luftfuktighet på 40 %.**

Produkter i Brilljant serien:

Flytbetong, Primer, Superflyt, Fiberflyt, Membran, Fix Flislim, Proff Fug, Impregnering.



Adda Byggkjemi AS, Gråterudveien 26, 3036 Drammen
Tlf.: 32260999/Fax: 32260998
E-mail: mail@adda.no

www.adda.no

Brilljant Proff fug 01/2011