

TEKNISKE DATA

Fysikalske egenskaper :

Farge/form:	Grå pasta
pH-verdi:	7 – 9
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost
Min. filmdannelsestemperatur:	< 5°C
Strekstyrke:	1,5 N/mm ²
Bruddforlengelse:	158%
Vanndampmotstand:	12,8 m (vanndampmotstand, ekv. luftlagtykkelse, Sd ved tykkelse 1,0 mm).

Helsefaremerking: Kreves ikke. Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder.

YL-merking: Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler.

Brukstemperatur: Minimum 5°C i luft, material og underlag.

Blandingsforhold: Skal ikke blandes, den brukes som den er.

Forbruk: ca. 1,7 kg/m²

Egenvekt: ca. 1,5 kg/ltr

Tørketid: Ca 12 timer pr. strøk avhengig av temperatur, tørre omgivelser og tykkelse. Tørr varmluft fremskynder tørketiden.

Rengjøring: Umiddelbart med varmt såpevann. Herdet KOMBIFLEX fjernes mekanisk.

Emballasje: 1,5 kg boks – 6 kg spann – 15 kg spann

Lagring: Frostfritt i ca. 1 år i uåpnet emballasje.