

- Nakładanie:** KOMBIFLEX normalnie nakłada się za pomocą pędzla lub rolki. Można też używać szpachelki i próżniowego pistoletu do malowania. Norma dla pomieszczeń wilgotnych wymaga nakładania warstwy o grubości 1,0 mm na podłogi i ściany. Grube warstwy wymagają dłuższego czasu utwardzania. Zalecany czas schnięcia to minimum 12 godzin dla każdej warstwy, zależnie od temperatury i względnej wilgotności powietrza. Mankiety i wzmocnienia narożnikowe powinny być w pełni zamknięte i pokryte membraną. Jeśli jest to konieczne, można nałożyć trzecią warstwę. Otwory na śruby, do zamontowanej w podłodze toalety, wypełnia się preparatem KOMBIFLEX zanim zamocuje się śruby. Kładzenie płytek można zacząć zaraz po tym jak KOMBIFLEX stwardnieje, tzn. nie będzie się kleił (minimum 24 godziny).
- Czyszczenie:** KOMBIFLEX usuwa się ciepłą wodą z mydłem. Utwardzony preparat usuwa się mechanicznie.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne :

Kolor/konsystencja:	Szara pasta
Wartość pH:	7 – 9
Odporność na mróz:	Nie toleruje temperatur ujemnych
Min. temperatura aby utworzył się film:	< 5°C
Wytrzymałość na rozciąganie:	1,5 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu :	158%
Przepuszczalność pary wodnej:	1,0 g/m ² x d

Oznakowanie wpływu na zdrowie:

Nie jest wymagane. W przypadku używania większych ilości preparatu należy zadbać o dobrą wentylację.

Oznakowanie YL:

Nie jest wymagane. Nie zawiera rozpuszczalników.

Temperatura stosowania:

Minimum 5°C powietrza, materiału i podłoża.

Stosunek mieszania:

Nie rozcieńcza się. Używa się w takiej formie w jakiej się znajduje.

Zużycie:

1,7 kg/m²

Masa własna:

ok. 1,5 kg/litr

Czas wysychania:

Ok. 12 godzin na warstwę, w zależności od temperatury, suchości otoczenia i grubości. Suche, ciepłe powietrze przyspiesza czas wysychania.

Czyszczenie:

Zaraz po zabrudzeniu – ciepłą wodą z mydłem. Stwardniały KOMBIFLEX usuwa się mechanicznie

Opakowania:

pudełko 1,5 kg – wiadro 6 kg – wiadro 15 kg

Składowanie:

W miejscu nie narażonym na mróz przez ok. rok w zamkniętym opakowaniu

TETT
04.08