



TOPCRETE FLYT er en sementbasert fleksibel flismørtel for montering av store keramiske gulvfliser, spesialkomponert for store gulvareal. TOPCRETE FLYT er en enkomponent plastforsterket mørtel som bare skal tilsettes vann. **Inneholder herder i pulverform.**

TOPCRETE FLYT er et mørtellim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og gode heftegenskaper brukes på *stabile, bæredyktige* underlag av betong eller sementpuss. Den er tilsatt plastiserende og vannreducerende stoffer som gir den flytende konsistens og god dekkevne uten å øve stort trykk på flisene under legging. Kortere arbeidstid, økonomisk i bruk.

TOPCRETE FLYT er kun anvendelig ved liming til puss eller betongunderlag. Det er kun egnet til gulv.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget skal være rent og uten fett og støv. Betong, mørtel og sparkel skal grunnes med TOPFLEX grunning blandet 1: 2 med vann.
- Blanding:** Pulveret røres ut i vann til en smidig konsistens. Vannforbruket er ca 5,0 ltr pr 20 kg sekk.
- Utlekking:** Mørtelen trekkes på underlaget med en tannsparkel. Den flytende konsistens gjør at det lettere oppnås 100% heldekkende limflate. Det kan legges flere m² på samme arbeidstid. Limlegger med bredde 50-60 cm kan med fordel benyttes. Flisene monteres innen ca 20 minutter. Overflaten må ikke være skinnherdet. Flisene legges på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke slås på før etter 4 uker. Kontroller dekkevnen ved å løfte opp fliser under arbeidets gang.
- Fuging startes tidligst 1 døgn (ved 20°C) etter flisleggingen med PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG. For å få full effekt av et fleksibelt fliselim, skal også fugemassen være fleksibel. Fleksible og tette fuger oppnås ved å tilsette fugemassen ARMIFLEX eller FUGEFORSTERKER. Hjørner fuges med VÅTROMSILIKON.
- Lavere temperatur i underlag og luft tilsier lenger herdetid, og dermed lenger ventetid før fuging.
- Rengjøring:** Flis og redskap rengjøres umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur: Ned til +6°C i luft og underlag

Blandingsforhold: 5 liter vann pr 20 kg sekk

Forbruk:

Ca forbruk i kg/m²:

Sparkel m/tanning Flis- størrelse	6x6mm	8x8mm	10x10mm	Flisens bakside
20 x 20 og 15 x 30 cm	2,5			Glatt / ru
Inntil 30x30cm		3,0		rillet/knaster
Større enn 30x30cm			5,0	rillet/knaster

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75°.

Åpentid: 20 – 30 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugesevne.

Brukstid: Ferdig masse må brukes innen 60 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Rengjøring: Redskaper rengjøres umiddelbart med vann.

Emballasje: 20 kg sekk

Lagring: 12 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje