



TOPCRETE GRÅ er en plastforsterket sementbasert flisemørtel for montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor, skifer, klinker og fasadestein.

TOPCRETE GRÅ er et mørtellim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og gode heftegenskaper kan brukes på gulv med varmekabler. Limet er diffusjonsåpent. Det har høy trykk- og slagfasthet.

TOPCRETE GRÅ har innebygget herder i pulverform.

Fliselim: TOPCRETE GRÅ er spesielt anvendelig ved liming til puss-, mur- og betongunderlag, brannmurer, gulv med varmekabler, malte flater gipsplater og gamle fliser. TOPCRETE GRÅ brukes på gulv og vegg innendørs. Ved liming av flis på flis skal det grunnes med TOPFLEX grunning. Dette gjelder også underlag av gipsplater, malte flater og andre glatte/blanke flater. På puss- og betongunderlag bør TOPFLEX grunning tynnes 1: 2 med vann.

Sparkel: TOPCRETE GRÅ egner seg også til sparkel i 2 – 10 mm tykkelse og er meget anvendelig på selvbegrensende og lavvolts varmesystemer.

BRUKSANVISNING

- Underlag:** Underlaget skal være rent og uten fett og støv. Gipsplater, gamle fliser og malte flater skal grunnes med TOPFLEX. Glatte eller malte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel bør grunnes med TOPFLEX blandet 1:2 med vann. Våtsoner fuktisoleres med ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremembran. Til lyse marmorfliser brukes TOPCRETE HVIT.
- Blanding:** Vannforbruket er ca. 1,25 ltr pr 5 kg pose og ca 5 ltr pr 20 kg sekk. Pulveret helles i vannet under kraftig omrøring. La blandingen stå i ca. 3 minutter før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann.
- Påføring:** TOPCRETE GRÅ trekkes på underlaget med en tannsparkel (se tabell for forbruk og tannsparkler). Flisene monteres innen 20 minutter. Overflaten må ikke være skinntørket. Flisen presses og vrís på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke settes på før etter 4 uker.
- Fuging:** Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn v/20°C i luft og underlag. På ikke-sugende underlag må man vente i minst 3 dager før fuging.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur: Det bør være minimum +6°C i luft/underlag og flis

Blandingsforhold: Ca 0,25 liter vann pr kg
Ca 1,25 liter vann pr 5 kg sekk
Ca 5 liter vann pr 20 kg sekk

Forbruk:
Ca forbruk i kg/m²:

| Sparkel m/tanning Flis- størrelse | 4x4 mm | 6x6 mm | 8x8 mm | 10x10 mm | Flisens bakside |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| Inntil 10x10cm | 1,8 | | | | plan |
| 20x20 og 15x30cm | | 3,0 | | | glatt/ru |
| Inntil 30x30cm | | | 4,0 | | rillet/knaster |
| Større enn 30x30cm | | | | 6,0 | rillet/knaster |

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75°.

Åpentid: 20 – 30 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne.

Brukstid: 1 – 2 timer

Rengjøring: Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS PLUSS.

Emballasje: 5 kg pose - 20 kg sekk

Lagring: 12 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje